

## 7.9 Ausführungsarten von Längsnaht-geschweissten Rohren

EN 10217-7 Kurzzeichen	Art des Lieferzustandes <sup>a</sup>	Oberflächenbeschaffenheit	DIN 17457 alte Kurzzeichen
W0 <sup>b</sup>	geschweisst aus warm- oder kaltgewalztem Blech oder Band 1D, 2D, 2E, 2B	geschweisst	d0 / k0
W1 <sup>b</sup>	geschweisst aus warmgewalztem Blech oder Band 1D, entzündert	metallisch sauber	d1
W1A <sup>b</sup>	geschweisst aus warmgewalztem Blech oder Band 1D, wärmebehandelt, entzündert	metallisch sauber	d2
W1R <sup>b</sup>	geschweisst aus warmgewalztem Blech oder Band 1D, blankgeglüht	metallisch blank	d3
W2 <sup>b</sup>	geschweisst aus kaltgewalztem Blech oder Band 2D, 2E, 2B, entzündert	metallisch sauber	k1
W2A <sup>b</sup>	geschweisst aus kaltgewalztem Blech oder Band 2D, 2E, 2B, wärmebehandelt, entzündert	mit Ausnahme der Schweissnaht, wesentlich glatter als W1 und W1A	k2
W2R <sup>b</sup>	geschweisst aus kaltgewalztem Blech oder Band 2D, 2E, 2B, blankgeglüht	metallisch blank	k3
WCA	geschweisst aus warm- oder kaltgewalztem Blech oder Band 1D, 2D, 2E, 2B, wärmebehandelt, soweit zweckmässig, mindestens 20 % kaltumgeformt, wärmebehandelt, mit rekristallisiertem Schweissgut, entzündert	metallisch sauber, Schweissnaht kaum sichtbar	l1
WCR	geschweisst aus warm- oder kaltgewalztem Blech oder Band 1D, 2D, 2E, 2B, wärmebehandelt, soweit zweckmässig, mindestens 20 % kaltumgeformt, blankgeglüht, mit rekristallisiertem Schweissgut	metallisch blank, Schweissnaht kaum sichtbar	l2
WG	geschliffen <sup>c</sup>	metallisch blank geschliffen; Art des Schleifens und zu erreichende Rauheit sind bei der Anfrage und Bestellung zu vereinbaren <sup>d</sup>	o
WP	poliert <sup>c</sup>	metallisch blank poliert; Art des Polierens und zu erreichende Rauheit sind bei der Anfrage und Bestellung zu vereinbaren <sup>d</sup>	p

<sup>a</sup> Symbole des Lieferzustandes nach EN 10088-2

<sup>b</sup> wenn Rohre mit geglätteten Schweissnähten («Schweissnaht abgearbeitet») bestellt werden, ist der Buchstabe «b» an das Kurzzeichen für den Lieferzustand anzuhängen (Beispiel: W2Ab)

<sup>c</sup> üblicherweise wird Ausgangsmaterial im Lieferzustand W2, W2A, W2R, WCA oder WCR verwendet

<sup>d</sup> in der Bestellung sollte in jedem Fall angegeben werden, ob innen oder aussen zu schleifen oder zu polieren ist